RAUF
ТЕХНОЛОГИЯ ПОБЕДЫ

РХС
РЕГИОНХАУСТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ЛСР Стеновые

RAUF Fassade

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (пустотелый)
ГОСТ 530-2012

Кирпич лицевой коричневый кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1400
Марка	М150, М175
Морозостойкость	F 50/75
Водопоглощение, %	6,5
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,27

Кирпич лицевой белый кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1400
Марка	М 150, М 175,
Морозостойкость	F75/75
Водопоглощение, %	5,5-7,0
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,27

Кирпич лицевой коричневый темный кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1400
Марка	М150/175
Морозостойкость	F50/75
Водопоглощение, %	6,5
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,27

Кирпич лицевой слоновая кость кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1400
Марка	М150/175
Морозостойкость	F50/75
Водопоглощение, %	7,0
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,27

Кирпич лицевой кремовый кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1400
Марка	М 150/175
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	8,5
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,27

Кирпич лицевой красный кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1400
Марка	М 150, М 175
Морозостойкость	F 50/75
Водопоглощение, %	7,5
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,27

Кирпич лицевой соломенный кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1400
Марка	М150/175
Морозостойкость	F50/75
Водопоглощение, %	7,0
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,27

Кирпич лицевой темно-красный кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1400
Марка	М150/175
Морозостойкость	F50/75
Водопоглощение, %	6,0
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,27

RAUF Fassade

КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ
ГОСТ 530-2012

Клинкер лицевой белый ВЕНЕЦИЯ береста/кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	2,3-2,4
Плотность, кг/м³	1800
Марка	М300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95

Клинкер лицевой темно-красный ЭДИНБУРГ береста/кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1800
Марка	М300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95

Клинкер лицевой красный ЛОНДОН береста/кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	2,4-2,5
Плотность, кг/м³	1800
Марка	М300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95

Клинкер лицевой кремовый ПАРИЖ береста/кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	2,3-2,4
Плотность, кг/м³	1700
Марка	М300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95

Клинкер лицевой соломенный БАРСЕЛОНА береста/кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	2,3-2,4
Плотность, кг/м³	1700
Марка	М300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95

Клинкер лицевой темно-коричневый ФРАНКФУРТ береста/кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/М³	1800
Марка	М300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95

Клинкер лицевой коричневый МЮНХЕН береста/кора/гладкий/тростник

Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	2,5-2,6
Плотность, кг/м³	1800
Марка	М300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95

RAUF Fassade

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (полнотелый)
ГОСТ 530-2012

Кирпич лицевой красный гладкий

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	4,3
Плотность, кг/м³	2200
Марка	М 250
Морозостойкость	F 50
Водопоглощение, %	6,0-10
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,61

Кирпич лицевой красный угловой R-60

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	4,2
Плотность, кг/м³	2200
Марка	М 250
Морозостойкость	F 50
Водопоглощение, %	6,0-10
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,61

Кирпич колотый лицевой красный «Легенда» ТУ 5741-030-03984362-2005

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	3,8 – 4,0
Плотность, кг/м³	2100
Марка	М 200
Морозостойкость	F 75
Водопоглощение, %	8
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,72

RAUF Fassade

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (полнотелый)
ГОСТ 530-2012

Кирпич лицевой коричневый угловой R-60

Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	4,2
Плотность, кг/м³	2200
Марка	М250
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	6,0-8,0
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,61

Кирпич лицевой коричневый

Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	4,3
Плотность, кг/м³	2200
Марка	М250
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	6,0-8,0
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,61

RAUF
ТЕХНОЛОГИЯ ПОБЕДЫ

РХС
РЕГИОН ХАУСТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ЛСР Стеновые

RAUF® Design

КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ
СТО 5741-051-03984362-2013

Клинкер тротуарный коричневый МЮНХЕН классик

Размер, мм	200x100x50
Масса, кг	2,1-2,3
Плотность, кг/м³	2,4
Марка	М8,0
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	1,5

Клинкер тротуарный светло-коричневый БЕРЛИН редукция

Размер, мм	200x100x50
Масса, кг	2,1-2,3
Плотность, кг/м³	2,4
Марка	М8,0
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	4

Клинкер тротуарный красный ЛОНДОН классик

Размер, мм	200x100x50
Масса, кг	2,1-2,3
Плотность, кг/м³	2,4
Марка	М8,0
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	3

Клинкер тротуарный темно-красный ЭДИНБУРГ классик

Размер, мм	200x100x50
Масса, кг	2,1-2,3
Плотность, кг/м³	2,4
Марка	М8,0
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	4

Клинкер тротуарный красный МАНЧЕСТЕР флешинг

Размер, мм	200x100x50
Масса, кг	2,1-2,3
Плотность, кг/м³	2,4
Марка	М8,0
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	4

Клинкер тротуарный кремовый ПАРИЖ классик

Размер, мм	200x100x50
Масса, кг	2,1-2,3
Плотность, кг/м³	2,4
Марка	М8,0
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	4

Клинкер тротуарный белый ВЕНЕЦИЯ классик

Размер, мм	200x100x50
Масса, кг	2,1-2,3
Плотность, кг/м³	2,4
Марка	М8,0
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	4

Клинкер тротуарный соломенный БАРСЕЛОНА классик

Размер, мм	200x100x50
Масса, кг	2,1-2,3
Плотность, кг/м³	2,4
Марка	М8,0
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	4

RAUF® Therme

КИРПИЧ И КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ
ГОСТ 530-2012

Камень рядовой поризованный 14,3 NF

Размер, мм	510×250×219
Масса, кг	23
Плотность, кг/м³	800
Марка	М 75, М100
Морозостойкость	F 100
Водопоглощение, %	11
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,18

Камень рядовой поризованный 11,2 NF

Размер, мм	398×250×219
Масса, кг	17,7
Плотность, кг/м³	800
Марка	М 75, М100
Морозостойкость	F 100
Водопоглощение, %	11
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,18

Камень рядовой поризованный 10,7 NF

Размер, мм	380×250×219
Масса, кг	17
Плотность, кг/м³	800
Марка	М 75, М 100
Морозостойкость	F 100
Водопоглощение, %	11
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,18

Кирпич рядовой поризованный 4,5NF

Размер, мм	250x250x140
Масса, кг	7,4
Плотность, кг/м³	900
Марка	М150
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	10
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,18

Кирпич рядовой поризованный 1 NF

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	2
Плотность, кг/м³	1000
Марка	М 150
Морозостойкость	F 100
Водопоглощение, %	8
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,19

Камень рядовой поризованный 2,1 NF

Размер, мм	250×120×140
Масса, кг	3,8-4,0
Плотность, кг/м³	900
Марка	М150/175
Морозостойкость	F 100
Водопоглощение, %	11
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,19

RAUF® Basis

КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
ГОСТ 530-2012

Кирпич рядовой полнотелый

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	4,1
Плотность, кг/м³	2000
Марка	М 150, М 175, М 200, М 250
Морозостойкость	F 50
Водопоглощение, %	6,0-8,5
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,61

Кирпич рядовой полнотелый с техническими пустотами до 13 %

Размер, мм	250×120×65
Масса, кг	3,5
Плотность, кг/м³	1800
Марка	М150/250
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	8,5-9
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0 %	0,61

pxc-spb.ru